

NORDISK AKUSTIK A/S



Aluminiumsfolie

Som topcoat til vibrationsdæmpningsplader, lydisoleringsplader, lydabsorbenter og til perforering af lofts og vægkonstruktioner.

Aluminium folie kvalitet Stucco,

Tykkelse 100 my, core 150 mm
Bredde 1000 mm x længde 500
mtr. Art.nr.181010

Aluminium folie kvalitet Stucco,

Tykkelse 100 my, core 76 mm
Bredde 1030 mm x længde 500
mtr. Art.nr. 181030

Aluminium folie kvalitet glat,

Tykkelse 100 my, core 76 mm
Bredde 1030 mm x længde 500
mtr. Art.nr. 181011

Produceret i.h.t. ISO 9001 : 2015

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Al 99,5% (EN AW 1050A) iflg. EN 573-3 / EN 546-1 til -4

Kemisk sammensætning

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni
0,25	0,40	0,05	0,05	0,05	-	-

Zn	Ti	Ga	V	Andre (hver)	Andre (total)	Al Min
0,07	0,05	-	-	0,03	-	99,50

Mekaniske egenskaber

Nominel tykkelse mm	Trækstyrke		Forlængelse A50 mm % min
	Rm MPa min	Rm Mpa max	
0,041-0,090	50	95	4
0,091-0,140	50	95	6
0,141-0,200	50	95	10

Tolerance for nominal tykkelse: +/- 6%

Fysiske egenskaber

Størkningsområde °C	Massefylde g/cm ³	Elektr. Ledningsevne MS/m	Varmeled- ingsevne W(m K)	Specifik varme (kg K)
646 - 657	2,70	34-36	210 -220	900

Wichtige Hinweise:

Medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, kan der ikke gives garanti for brugbarheden af materialet til en specifik ansøgning og ingen forpligtelse eller ansvar for ansøgningen instruktioner indeholdt deri kan antages.

Det er op til køberen at kontrollere og vurdere om materialet er egnet til det specifikke formål Og køberen påtager sig den fulde risiko ved enhver brug af materialet.

Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret på eksperimenter, tests og praktisk erfaring der bør benyttes som en general vejledning. Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet. Nordisk Akustik A/Slager inlet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved arbejde med produkterne ligger uden for var kontrol.